

ŞİŞEN SU TUTUCU BANT ASTARI

TANIM

PENEBAR™ PRIMER; PENEBAR™ SW 55 ve 45 gibi su tutucu bantların, beton yüzeyler arasındaki aderansını arttırarak yapışma işlemine yardımcı olur. Şantiyede rahatlıkla uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI

PENEBAR™ PRIMER; PENEBAR™ SW derz yalıtım bandı yapıştırılmadan önce fırça ile alt tabakaya uygulanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI

PENEBAR™ SW derz yalıtım bandının yapıştırılacağı alandaki tüm toz ve pislği bir fırça yardımıyla dikkatlice temizleyin. Daha sonra bu alana fırça ile bir kat PENEBAR™ PRIMER uygulayın.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk: Açık Turuncu

Katı Madde (%): minimum %20

Çözücü Türü: Su

Parlama Noktası: minimum 93°C (200°F)

25°C'de (77°F) Kuruma Süresi: 10 dakika

4°C'de (40°F) Kuruma Süresi: 60 dakika

Temizleme: Su ve Sabun

Sarfiyat: Beton üzerinde yaklaşık 100 gr/m²

Uygun Alt Tabakalar: Beton, Plastik, Metal

Min. Depolama Sıcaklığı: 4°C Ürünün donmasına izin verilmemelidir.

Min. Uygulama Sıcaklığı: -7°C

Kurduğunda Yüzey:Yapışkan

AMBALAJ

PENEBAR™ PRIMER 3.8 litrelik kovalarda satılmaktadır.

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru ve kapalı bir yerde, minimum 7°C (45°F) oda sıcaklığında kapağı kapalı ve hasar görmemiş kovasının içinde muhafaza edildiğinde raf ömrü sınırsızdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

GARANTİ

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. ürettiği ürünlerin malzeme kusuruna sahip olmayacağını ve formülasyon standartlarıyla uyumlu olup doğru miktarlarda tüm bileşenleri içereceğini garanti etmektedir. Ürünlerden herhangi birisinin kusurlu olduğu doğrulanırsa ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. şirketi kusurlu malzemenin değiştirilmesinden sorumlu olacaktır Kullanıcı ürünün kendi hedeflediği kullanıma uygunluğuna karar vermek zorundadır ve bununla ilgili tüm risk ve sorumlulukları üstlenir.

Penetron International, Ltd.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, NY 11733, USA
+1 (631) 941-9700
penetron.com
info@penetron.com