

TANIM

PENEBAR™ SW-45 Rapid eşsiz bir sızdırmazlık ürünüdür. Neme maruz kaldığında hızlı bir şekilde genişler ve inşaat derzi uygulamaları için kendi kendini onaran bir derz malzemesi haline gelir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ALANLARI

PENEBAR™ SW-45 Rapid'in tipik uygulama alanları bina temelleri, döşemeler, istinat duvarları, su depoları vb. gibi sabit soğuk inşaat derzleridir.

KULLANIM TALİMATLARI**PENEBAR™ SW-45 Rapid'in yerinde dökülmüş inşaat derzlerine uygulanması:**

- ▶ PENEBAR™ SW-45 Rapid'in yapıştırılacağı alandaki tüm toz ve pisliliği bir fırça yardımıyla dikkatlice temizleyin. Daha sonra bu alana bir kat PENEBAR™ PRIMER uygulayın.
- ▶ PENEBAR™ SW-45 Rapid'i elinizle hafif basınç uygulayarak yerine yapıştırın. Sızdırmazlık malzemesinin astarlanmış alana yapışıp yapışmadığını kontrol edin.
- ▶ Sürekli ve kesintisiz bir sızdırmazlık sağlamak için iki ucu birleştirin. En iyi sonucu elde etmek için her bir ucu 45°'lik ters açılarla kesin ve kesik uçları birleştirin. Birleştirdiğiniz uçları hafifçe ovalayarak kesintisiz bir sızdırmazlık sağlayın.
- ▶ PENEBAR™ SW-45 Rapid'in açıkta kalan tarafındaki koruyucu arka yüzeyi çıkartın.
- ▶ Beton dökün

HIZLI GENLEŞME ORANI**Temiz Suya Maruz Kaldığında:**

- ▶ 24 saat %140 Genleşme Numunenin kenarlarında gözle görülür çatlaklar vardır.
- ▶ 48 saat %175 Genleşme Numunenin yan taraflarında ayrılma vardır. Her iki uç da çiçek gibi açılmıştır.
- ▶ 72 saat %190 Genleşme Ayrılma yan taraflarda ve uçlarda daha belirgindir.
- ▶ 120 saat %210 Genleşme Numunenin aşırı genleşmesinden dolayı teste devam edilememiştir.

Tuzlu Suya Maruz Kaldığında:

- ▶ 24 saat %7 Genleşme
- ▶ 48 saat %12 Genleşme
- ▶ 72 saat %14 Genleşme
- ▶ 120 saat %18 Genleşme

PENEBAR™ SW-45 Rapid

ÇABUK ŞİŞEN SU TUTUCU BANT

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

TANIM	TEST YÖNTEMİ	PENEBAR™ SW-45 Rapid
Renk		Siyah
Özgül Ağırlık	ASTM D-71	1.35± 0.05
Hidrokarbon İçeriği	ASTM D-297	Min. %47
Uçucu Madde	ASTM D-6	Max. %1
Penetrasyon, 25°C'de (77°F) 150 g koni; 5 saniye.	ASTM D-217	40±5 mm

Uygulama Sıcaklığı Aralığı: -23°C ila 38°C

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -34°C ila 82°C

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- ▶ PENEBA™ SW-45 Rapid'nin iyice yapışmasını sağlamak ve beton dökülürken hareket etmesini önlemek için mutlaka PENEBA™ PRIMER kullanın. Dikey yüzeylerde ürünün yerinden çıkmamasını sağlamak için PENEBA™ PRIMER ile birlikte çivi kullanabilirsiniz.
- ▶ PENEBA™ SW-45 Rapid betonun en az 50 mm içinde olacak şekilde kullanılmalıdır.
- ▶ PENEBA™ SW-45 Rapid borularda ve diğer yapısal penetrasyonlarda kullanılırken ölçülen uzunlukta kesilmeli ve uçları birleşecek şekilde penetrasyonun etrafına yapıştırılmalıdır.
- ▶ PENEBA™ SW-45 Rapid yüzey boyunca alt tabakayla doğrudan temas etmelidir.
- ▶ PENEBA™ SW-45 Rapid genleşen derz dolgu malzemesi değildir ve sadece sabit beton derzler için uygundur.
- ▶ PENEBA™ SW-45 Rapid, durgun suda ya da donmuş veya buzlu yüzeyler üzerine yapıştırılmamalıdır.

AMBALAJ

Tip A 30 metre/kar ton şeklinde ambalajlanmıştır (her biri 19mm × 25mm × 5m ölçülerinde 6 rulo).

Tip B 24 metre/kar ton şeklinde ambalajlanmıştır (her biri 9mm × 25mm × 4m ölçülerinde 6 rulo).

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

Kuru ve kapalı bir yerde, minimum 7°C oda sıcaklığında kapağı kapalı ve hasar görmemiş kartonunun içinde muhafaza edildiğinde raf ömrü sınırsızdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

GARANTİ

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. ürettiği ürünlerin malzeme kusuruna sahip olmayacağını ve formülasyon standartlarıyla uyumlu olup doğru miktarlarda tüm bileşenleri içereceğini garanti etmektedir. Ürünlerden herhangi birisinin kusurlu olduğu doğrulanırsa ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. şirketi kusurlu malzemenin değiştirilmesinden sorumlu olacaktır Kullanıcı ürünün kendi hedeflediği kullanıma uygunluğuna karar vermek zorundadır ve bununla ilgili tüm risk ve sorumlulukları üstlenir.

Penetron International, Ltd.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, NY 11733, USA
+1 (631) 941-9700
penetron.com
info@penetron.com